



# ООО «Липецкая Трубная Компания» «СВОБОДНЫЙ СОКОЛ»

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ

Обозначение резин, химическое название	Максимальная температура эксплуатации, °С	Стойкость в средах, область применения
<b>NBR</b>  (нитрил, резина на основе бутадиеннитрильного каучука СКН, акрилонитриловый бутадиен)	65	<ul style="list-style-type: none"><li>• Неароматические углеводороды</li><li>• Нефть</li><li>• Горючее</li><li>• Смазка</li><li>• Жиры, масла</li><li>• Пресная вода (в т.ч. питьевая)</li></ul>
<b>EPDM</b>  (резина на основе этиленпропиленового каучука СКЭП, СКЭПТ)	115	<ul style="list-style-type: none"><li>• Пресная вода (в т.ч. питьевая)</li><li>• Морская вода</li><li>• Бытовая канализация</li><li>• Горячая вода</li><li>• Промышленная канализация</li><li>• Разбавленные кислоты и щелочи</li><li>• Растительные масла</li><li>• Спирты</li></ul>